



S1025 PROFI LAZURA

syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura

Barevné odstíny: Základní odstínová škála dle platné ceníkové nabídky. Na tónovacích zařízeních v TSCL (Tónovací systém COLORLAK) nebo MULTICOLOR 2001 lze z bezbarvé varianty (báze) T0000 a tónovacích past COLORTREND DECO připravit několik tisíc odstínů, dle požadavků zákazníka. Rozšířená nabídka o 45 odstínů - předloha.

Použití: S1025 je určena k silnovrstvým lazurovacím nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Zachovává dřevu charakteristickou kresbu a barevně ji zvýrazní. Poskytuje vysoce kvalitní ochranu před UV zářením - i bezbarvá varianta. Pro venkovní použití doporučujeme před použitím lazury napustit dřevo fungicidním napouštědlem např. FUNGISTOP nebo LIGNOSTOP. PROFILAZURA S1025 má tixotropní charakter, který se při aplikaci mění na snadno aplikovatelnou viskozitu. Před nanášením štětcem a válečkem není třeba ředit ani rozmíchávat, při aplikaci vysokotlakým zařízením nátěrovou hmotu lehce rozmíchejte. Lazuru aplikujte na suchý, čistý, vyzrálý (optimální vlhkost dřeva do 12 %), vybroušený a hladký podklad při teplotě 15-25 °C. Pro vnitřní prostředí doporučujeme 1-2 vrstvy, pro venkovní prostředí minimálně 3 vrstvy tak, aby celková spotřeba byla až 200-250 ml laku na 1 m² plochy. Po ukončení práce nařadí ihned očistěte ředidlem S6006 (není určeno k mytí pokožky!). Všechny 12 základních odstínů je možno použít na povrchovou úpravu dětského nábytku a hraček - splňují podmínky normy ČSN EN 71 část 3.

Nanášení: Štětcem, válečkem, stříkáním

Ředidlo: Lazura je dodávána v aplikační konzistenci - neředí se, jinak S6006

Příklad nátěrového postupu:

* Venkovní nátěr dřeva

- 1 1x FUNGISTOP S1031, schnutí 24 hodiny
- 2 1-3x PROFILAZURA S1025 v intervalu 24 hodiny (předchozí vrstvu lehce přebrousit)

* Úprava dřeva v interiéru

- 1 1-2x PROFILAZURA S1025 v intervalu 24 hodiny (předchozí vrstvu lehce přebrousit)

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Vzhled nátěrové hmoty	tixotropní
Obsah netěkavých složek (sušina hmotnostní)	min. 58%
Hustota	0,90-1,25 g/cm ³
Zasychání	proti prachu
	stupeň 3
	nejvíce 12 hodin
	nejvíce 24 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk (geometrie 60°)	30-50%
odstín T0010	15-40%

Teoretická vydatnost: 8-12 m² z litru v jedné běžné vrstvě. Pro vnitřní prostředí se doporučují 1-2 vrstvy, pro exteriér to jsou 2-3 vrstvy.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotě 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Doporučení výrobce: Savé materiály organického původu (bavlna, textilie, papír, dřevěné hobliny apod.) znečištěné S1025 bezpečně zlikvidujte - hrozí nebezpečí samovznícení.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.



Klasifikace výrobku:Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 82016